

die	les	gli
boden	pros	esperti
fachleute	des sols	in pavimenti


Centurio IX

Technische Daten

Col. 960794-796	Col. 960797-799	Col. 960800-802
Aufbau		
CV-Bodenbelag	CV-Bodenbelag	CV-Bodenbelag
Rückenausrüstung		
Kompaktschaum	Kompaktschaum	Kompaktschaum
Nutzschicht		
ca. 0.70 mm	ca. 0.70 mm	ca. 0.40 mm
Gesamtdicke		
ca. 2.0 mm	ca. 2.5 mm	ca. 2.0 mm
Wärmedurchlasswiderstand		
ca. 0.014 m ² -KW	ca. 0.020 m ² -KW	ca. 0.020 m ² -KW
Lichteichtheit		
≥ 6	≥ 6	≥ 6
Brandklasse		
Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
Gesamtgewicht		
ca. 2'800 g/m ²	ca. 2'900 g/m ²	ca. 2'150 g/m ²
Trittschallverbesserungsmass		
ca. 6 dB	ca. 14 dB	ca. 13 dB
Rollenlänge		
ca. 22 m ¹	ca. 25 m ¹	ca. 25 m ¹
Rutschhemmklasse		
R10	R10	R10
Dimensionsstabilität		
≤ 0.40 %	≤ 0.10 %	≤ 0.40 %
Eindruckverhalten		
≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm	≤ 0.10 mm

Col. 960794-796	Col. 960797-799	Col. 960800-802
Originalbreite		
200/400 cm	200/400 cm	200/400 cm

Eignungsbereich



Lagerhaltung netto

Originalbreite /m² Fr.

In Länge und Originalbreite zugeschnittene Stücke (auch mehrere).

Hinweise zur Reinigung und Pflege unter:

